

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - ISO 13006 Bla GL

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLORED BODY - ISO 13006 Bla GL - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORE DANS LA MASSE - ISO 13006 Bla GL
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT - ISO 13006 Bla GL - ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ - ISO 13006 Bla GL

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  UNI EN ISO 10545-2 | Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина | Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Ecart dimensionnel moyen en % par rapport aux dimensions de fabrication Deviation of the average size for each tile from the work size (%) Abweichung des Durchschnittswertes in % hinsichtlich der Produktionsgröße Отклонение средн. значения, % от производственных размеров > 410 cm ² +/- 0,6% - ≤ 410 cm ² +/- 0,75% | ± 0,3% ± 1,5 mm | |
| | | Deviaz. val. medio % rispetto a dimens. di fabbricazione Deviation of the average size for each tile from the average size to the 10 test specimens (%) Ecart de valeur moyenne unitaire % en rapport à la valeur moyenne de 10 échantillons mesurés Abweichung des Durchschnittswertes der einzelnen Fliesen in % hinsichtlich des Durchschnitts von 10 getesteten Mustern Отклонение средн. значения, отдельной плитки относительно средн. значения 10 измеренных образцов +/- 0,5% | ± 0,3% ± 1,5 mm | |
| | Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Kantengeradheit Прямолинейность кромок | +/- 0,5% | ± 0,3% ± 1,5 mm | |
| | Spessore / Thickness / Epaisseur/Stärke / Толщина | +/- 5% | ± 5% ± 0,5 mm | |
| | Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность | +/- 0,5% | ± 0,3% ± 1,5 mm | |
|  | Variazioni di tono. Shade variations Variations de nuance. Tonvariationen. Вариации оттенка | |  LEVE VARIAZIONE LIGHT VARIATION LEGERE ABWICHUNG LEichte Abweichung |  MODERATA VARIAZIONE MODERATE VARIATION MITTELSTARKE ABWICHUNG Mittelschwere Abweichung |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение | ≤ 0,5% GRUPPO Bla GL | ≤ 0,3% GRUPPO Bla GL | |
|  | Resistenza della superficie (scala MOHS) Scratch hardness (MOHS scale) Dureté de la surface (échelle MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса) | EN 101 | > 6 | |
|  | Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Прочность на изгиб Модуль жесткости | S ≥ 1300 N | S ≥ 1300 N | |
| | | R ≥ 35 N/mm ² | R ≥ 35 N/mm ² | |
|  | Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию | Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем | Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4 | |
|  | Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Кoeffициент линейного теплового расширения | Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben Как указано изготовителем | Metodo disponibile Method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Определяется производителем | |
|  | Resistenza allo shock termico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам | Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Kein Muster darf sichtbare Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений | Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый | |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость | Non devono presentare difetti visibili No sample must show visible defect Aucun carreau ne doit présenter de défaut Muster dürfen keine sichtbaren Schäden zeigen Не должны обнаруживать видимые дефекты | Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость | |
|  | Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluorhydrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Стойкость к бытовым химикатам | Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений | Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Класс A-LA-HA | |
|  | Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен | Nessun campione deve presentare alterazioni No sample must show visible alteration Aucun carreau ne doit présenter d'altération Muster dürfen keine sichtbaren Veränderungen zeigen Никакой образец не должен показывать изменений | Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5 | |
|  B.C.R.A. REP.CEC.6/81 DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028 | Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Спротивление скольжению. Средний коэффициент трения | B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (NO LAPP - NO LEV) | 0,40 ≤ f ^M ≤ 0,74 | f ^M ≥ 0,74 |
| | | DIN 51130 ≥ R 9 (NO LAPP - NO LEV) | R10 | 19 mm: R11 |
| | | DIN 51097 (NO LAPP - NO LEV) | Classe B Class B Classe B Gruppe B Класс B | Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C |
| | | ASTM C1028 (NO LAPP - NO LEV) | f ^M ≥ 0,60 dry f ^M ≥ 0,60 wet | f ^M ≥ 0,70 dry f ^M ≥ 0,70 wet |
| | | DCOF | f ^M ≥ 0,42 | |